



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Víctor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL® EP 52

AYUDA DE PROCESO. ESPECIALMENTE PARA COMPUESTOS DE EPDM CON ALTA CARGA.

COMPOSICIÓN

Mezcla de resinas sintéticas y jabones de ácidos grasos.

PROPIEDADES

Aspecto	Escamas café oscuro
Punto de Ablandamiento (°C)	79 - 85
Peso Específico (g/cm ³)	1.1
Contenido de Cenizas (% Máximo)	4.7
Comportamiento fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad de Almacenaje	Mínimo 2 años bajo condiciones normales
Embalaje	Bolsas de 55 lb (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL® EP 52 es una ayuda de proceso especialmente diseñado para EPDM, BUTILO Y HALOBUTILO. Es una mezcla de resinas y jabones compatibles con los polímeros y es muy efectivo en mejorar la uniformidad de los extruidos.

También es útil en mejorar el flujo y la tersura de los compuestos calandreados y moldeados. El STRUKTOL® EP 52 puede ser agregado al principio del ciclo de mezclado junto con los polímeros o con las cargas para ayudar en la dispersión de todos los ingredientes.

DOSIS

Se recomienda agregar 3 – 7 PHR. Este nivel deberá ajustarse para encontrar el nivel óptimo en las condiciones de proceso.

(08/11/09)JBM/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.