



# Struktol Company of America

Latinoamérica  
Struktol, Victor Dvoskin  
Tel: 54 (11) 4292-7372  
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico  
RUCSA, Benjamin Fuentes  
Tel: 52 (55) 5888-9747  
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

## HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

# STRUKTOL® JV 46F

## ADITIVO DE PROCESAMIENTO

### COMPOSICIÓN

Mezcla de derivados de ácido graso.

### TIPICO PROPIEDADES

Apariencia	Pastillas de color blanco o beige
Punto de Goteo (%)	78 - 92
Gravedad Específica (g/cm <sup>3</sup> )	1.032
Comportamiento Fisiológico	Referirse a la hoja de datos de seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas conteniendo 25 kg

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® JV 46F es un aditivo de procesamiento recientemente diseñado para ser usado en caucho natural y sintético. Debido a su selecta composición conformado por derivados de ácidos grasos con diferentes polaridades mejora el comportamiento de procesamiento en una amplia gama de elastómeros como NR, SBR, S-SBR y EPDM (excepto para elastómeros halogenados).

STRUKTOL® JV 46F es especialmente adecuado para aplicaciones en compuestos extrudados y también favorece la transferencia y la inyección del molde. Mejora la dispersión de las cargas y la uniformidad del mezclado Batch to Batch.

### DOSIS

1 - 5 phr

(08/04/08)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.