



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] RP 38

AYUDA DE PROCESO

COMPOSICIÓN

Mezcla de derivados de ácidos grasos, con tecnología para cambiar MFI (Índice de Fluidez)

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastilla blanca o amarillosa
Punto de fusion, COC (°C)	53 - 63
Peso Específico (g/cm ³)	0.98
Estabilidad de Almacenamiento	Por lo menos 2 años en condiciones normales
Presentación	Bolsa de 22.7 kg. o Caja de Carton de 363.6 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] RP 38 fue diseñado para actuar como ayuda de proceso y desmoldante. Se usa en POLIPROPILENO para modificar la viscosidad y es ideal para proveer un incremento notable en el Índice de Fluidez (MFI). Además incorpora aditivos para controlar el olor. Excelente para usarse en mezclas de reciclados contaminadas con polietilenos o algún otra poliolefina.

DOSIS

0.1 – 2%

(08/12/2016)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.