



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® TPW 104

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de sales de un ácido carboxílico con monoamidas y diamidas

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Apariencia	Esferas, pastillas, o polvo color hueso a canela claro
Punto de inflamación, COC (°C)	95 – 115
Comportamiento fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TPW 104 es una mezcla especial de lubricantes diseñados específicamente para Madera Plástica en base a poliolefinas. Este producto mejora la calidad de la superficie, aumenta la velocidad de producción y flexibiliza las condiciones de fabricación conduciendo a una mejora general de la procesabilidad.

STRUKTOL® TPW 104 se puede utilizar en otros compuestos en base de poliolefinas donde se requieren mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción.

DOSIS

Los niveles de uso típico son del 2 – 6 % del peso total del compuesto.

(05/02/2016)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.