



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Victor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

**HOJA DE
DATOS**

www.struktol.com

STRUKTOL® TPW 113

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de complejos de esteres de ácidos grasos modificados

PROPIEDADES

Apariencia	Pastilla o polvo
Punto de inflamación, COC (°C)	70 - 88
Gravedad Específica	1.005
Comportamiento fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TPW 113 es un lubricante funcional indicado para proveer una alta humectación de las cargas y excelentes características de dispersión en una amplia variedad de sistemas poliméricos. Este producto ha sido diseñado para mejoras significativas del procesamiento y la velocidad de producción para compuestos cargados.

STRUKTOL® TPW 113 se recomienda para compuestos de Madera Plástica en base a poliolefinas para los que se requiera mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción.

DOSIS

1 – 6 % del peso total del compuesto dependiendo de los requisitos de carga y proceso

(03/14/13)SNK/DAB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.