



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Víctor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUSCA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (5) 374-1980
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL[®] TR 251 **AGENTE DE PROCESAMIENTO**

COMPOSICIÓN

Mezcla compleja de oleoquímicos conteniendo mono y di amidas y un jabón metálico.

PROPIEDADES

Aspecto	Esferas o pellets color beige
Punto de Goteo (°C)	115 - 125
Peso Específico	.996
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 55 lb (25 kg) y tambores (esferas solamente) de 165 lb (75 kg)

RECOMENDACIONES DE USO

El STRUKTOL[®] TR 251 es mezcla única de tensoactivos aniónicos e iónicos con un lubricante diseñado para aplicaciones donde es comúnmente usada la EBS (etilen bis-estearamida). Estas incluyen compuestos de ABS, PVC rígido para extrusión, concentrados de color y otras aplicaciones con alto contenido de carga (ej. polipropileno cargado con carbonato de calcio). El STRUKTOL[®] TR 251 posee una funcionalidad superior sobre la EBS con propiedades de brillo similares.

NIVELES DE ADICIÓN

ABS, PVC & PS	0.5 – 2 %
Compuestos de Madera Plástico	1 – 3 %
Olefinas	< 0.5%

(02/21/07)JMB/mm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.