



# Struktol Company of America

Latinoamérica

Struktol, Victor Dvoskin

Tel: 54 (11) 4292-7372

E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico

RUCSA, Benjamin Fuentes

Tel: 52 (55) 5888-9747

E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

# HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

## STRUKTOL® TR 451

ADITIVO DE PROCESO

### COMPOSICIÓN

Mezcla optimizada de oleoquímicos especiales.

### PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	pastillas de color amarilloso
Punto de Goteo (°C)	62 - 76
Gravedad Específica	0.99
Comportamiento Fisiológico	referirse a la hojas de datos de seguridad
Estabilidad de Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 kg

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL® TR 451 esta especialmente diseñado para utilizar en poliolefinas cargadas con alto contenido de minerales. Este aditivo único permite utilizar minerales sin tratar manteniendo o mejorando las propiedades físicas y de proceso que típicamente se obtienen con minerales tratados. Además, usando el STRUKTOL® TR 451, es posible incrementar la carga inerte sin sacrificar procesabilidad, estabilidad o propiedades físicas.

### DOSIS

0.2 – 1% del total del compuesto

### CONDICION ANTE LA FDA

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso del STRUKTOL® TR 451 en aplicaciones, listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

172.615	176.210	177.2420
172.860	177.120	178.2010
175.105	177.1400	178.3860
175.300	177.1580	184.1090
176.170		

(12/05/2013)DAB/VD/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.