



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] A 60

PEPTIZANTE PARA CAUCHO NATURAL

ADITIVO DE PROCESAMIENTO PARA CAUCHO NATURAL Y SINTÉTICO

COMPOSICIÓN

Mezcla de jabones de zinc de ácidos grasos de alto peso molecular

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastilles o esferas beige
Contenido de Cenizas (% max)	21.5
Punto de Goteo (°C)	85.5 - 95.5
Peso Específico	1.15
Comportamiento Fisiológico	ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 18 meses bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de PE conteniendo 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL[®] A 60 es un jabón de zinc soluble en caucho que conduce a una peptización física más rápida del caucho natural. Comienza a ser efectivo en el rango de baja temperatura de la formación del compuesto y puede ser usado para masticación en una etapa separada así como también para mezclado en una única etapa. STRUKTOL[®] A 60 puede usarse en todos los tipos de caucho.

STRUKTOL[®] A 60 afecta la rápida incorporación de las cargas, lo que lleva a ciclos de mezcla más cortos. No influye sobre la dureza Shore de los vulcanizados.

Siendo soluble en caucho, el STRUKTOL[®] A 60 no aflora en los vulcanizados. Es posible una reducción de las altas dosis de ácidos esteárico o parafinas.

DOSIS

1 – 5 phr

(07/13/2012)VD/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.