



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® RP 23

ADITIVO DE PROCESO PARA POLIPROPILENO

COMPOSICIÓN

Mezcla de ácidos grasos saturados y otros componentes.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastilla blanca o amarillosa
Punto de Fusión (°C)	77 - 87
Peso Específico (g/cm ³)	0.98
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsa de PE de 25 Kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® RP 23 es una ayuda de proceso para PP que actúa modificando la viscosidad y así poder obtener PP con MFI (Melt Flow Index) más altos. Además incorpora un neutralizante de olor. Es particularmente útil en casos de PP reciclado en donde se requiere cambiar (subir) el MFI para lograr compuestos para aplicaciones que requieren de más alto flujo y es aplicable aun cuando existe contaminación con PE.

DOSIS

0.1 – 2%

(01/04/2020)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.