



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] SCA 971

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

Vinil trimetoxi silano.

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Líquido color claro o amarillo
Contenido de vinil trimetoxi (%)	≥ 98
Gravedad específica (g/cm ³)	0.970 ± 0.020
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos dos años en envase original sellado, en condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Cubeta de 18.1 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] SCA 972 se usa para mejorar la capacidad de refuerzo de las cargas con grupos silanol sobre su superficie (por ej. Sílicas, ciliatos, arcillas, etc.) Struktol SCA 971 puede mejorar la resistencia a la tracción, al desgarre y a la abrasión en compuestos curados con peróxido; por ej., EPDM, silicona, polyester y arílico.

DOSIS

Dosis sugerida por cada 100 partes de carga: 1.0 – 5.0 partes dependiendo del tipo de carga utilizada

(12/03/2020)

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.