



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TPW 230

CAPSTOCK

COMPOSICIÓN

Mezcla del propietario

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pellets blancos
Peso Específico (g/cm ³)	0.94
Comportamiento fisiológico	Ver hoja de seguridad (SDS)
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 5 años en condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de PE conteniendo 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN:

STRUKTOL[®] TPW 230 es un concentrado especialmente diseñado para compuestos de cobertura de perfiles madera-plástica (WPC) con base de PE. STRUKTOL[®] TPW 230 contiene aditivos que mejoran fuertemente la resistencia al rayado y desgaste de los perfiles extruidos cuando se agregan al polímero base de la cobertura. Está diseñado para su uso en perfiles extruidos de WPC. Puede producirse por co-extrusión, debe alcanzarse una temperatura mínima de 180°C para el material del núcleo y 185-190°C para el de la cobertura.

Se recomienda STRUKTOL[®] TPW 230 para obtener una adhesión adecuada entre la cubierta y el núcleo.

DOSIS

15 a 30 %

(07/10/20)VD/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.