



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Victor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL® TPW 426

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de derivados de ácidos grasos.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Polvo color amarillo	Pastillas color amarillo
Cenizas (%)	3.5 – 5.9	3.5 – 5.9
Punto de Goteo (°C)	88 – 113	88 - 113
Peso Específico (g/cm ³)	0.99	0.99
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje	
Presentación	Bolsas de 25 kg, 1000 kg SS	Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TPW 426 es una mezcla especial de lubricantes diseñados específicamente para Madera Plástica en base a poliolefinas. Este producto mejora la calidad de la superficie, aumenta la velocidad de producción y flexibiliza las condiciones de fabricación conduciendo a una mejora general de la procesabilidad.

STRUKTOL® TPW 426 se puede utilizar en otros compuestos en base de poliolefinas donde se requieren mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción. Mezcla de derivados de ácidos grasos.

DOSIS

Los niveles de uso típico son del 2 – 6 % del peso total del compuesto.

CONDICION ANTE LA FDA

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso del STRUKTOL® TPW 426 en aplicaciones, listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

175.105 Adhesivos	177.1460 Resina melanina-formaldehido en artículos moldeados
175.300 Revestimientos resinosos y poliméricos	177.1900 Resina urea-formaldehido en artículos moldeados
175.320 Revestimientos resinosos y poliméricos para film de poliolefinas	177.2260 Filtros, pegados con resina
175.170 Componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos o grasos	177.2410 Resinas fenólicas en artículos moldeados
176.180 Componentes de papel y cartón en contacto con alimentos secos	177.2600 Artículos de caucho destinados a usos repetidos
176.200 Agentes antiespuma usados en revestimientos	178.2010 Antioxidantes y/o estabilizantes para polimeros
176.210 Agentes antiespuma utilizados durante la manufactura de papel y cartón	178.3860 Agentes antiadherentes/ lubricantes/ desmoldantes
177.1200 Celofán	181.29 Estabilizantes

(07/25/2013)ZMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.