



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921

Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013

www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TPW 426

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de derivados de ácidos grasos.

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Pastillas color amarillo
Cenizas (%)	3.5 – 5.9
Punto de Goteo (°C)	88 - 113
Peso Específico (g/cm ³)	0.99
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsas de 25 kg. / Paleta 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] TPW 426 es una mezcla especial de lubricantes diseñados específicamente para Madera Plástica en base a poliolefinas. Este producto mejora la calidad de la superficie, aumenta la velocidad de producción y flexibiliza las condiciones de fabricación conduciendo a una mejora general de la procesabilidad.

STRUKTOL[®] TPW 426 se puede utilizar en otros compuestos en base de poliolefinas donde se requieren mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción. Mezcla de derivados de ácidos grasos.

DOSIS

Los niveles de uso típico son del 2 – 6 % del peso total del compuesto.

(07/25/2013Rev1)JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.