



## Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE  
DATOS**

# STRUKTOL® TPW 617

**ADITIVO DE PROCESAMIENTO PARA COMPUESTOS DE MADERA  
PLASTICO.**

## **COMPOSICIÓN**

Mezcla de derivados de ácidos grasos.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TIPICOS</b>
Aspecto	Polvo o pastillas color amarillo
Punto de inflamación, COC (°C)	125
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	1.02
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsas de 25kg

## **RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN**

STRUKTOL® TPW 617 es una mezcla especial de lubricantes diseñados específicamente para Madera Plástica en base a poliolefinas. Este producto mejora la calidad de la superficie, aumenta la velocidad de producción y flexibiliza las condiciones de fabricación conduciendo a una mejora general de la procesabilidad.

STRUKTOL® TPW617 se puede utilizar en otros compuestos en base de poliolefinas donde se requieren mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción.

STRUKTOL® TPW617 también permite usar menos dosis que otros lubricantes.

## **DOSIS**

Los niveles de uso típico son del 2 – 4 % del peso total del compuesto

(03/26/2019)JMB/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.