



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® TR 044W

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

Mezcla de ésteres de ácidos grasos.

| PROPIEDADES | VALORES TIPICOS |
|------------------------------|---|
| Aspecto | Esferas o pastillas blanco |
| Punto de Goteo (°C) | 49 - 63 |
| Peso Específico | 0.95 |
| Comportamiento Fisiológico | Ver hoja de datos de seguridad |
| Estabilidad en el Almacenaje | 2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje |
| Embalaje | Bolsas de PE conteniendo 25 kg. |

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL® TR 044W es un ayuda de proceso para polímeros que colabora en el procesamiento de los compuestos sin producir cambios significativos en las propiedades físicas. Actúa como agente dispersante de materiales en polvo y puede ofrecer una incorporación de cargas mas uniforme. El STRUKTOL® TR 044W mejora la dispersión de la carga y las propiedades de fluencia y antiadherentes durante el procesado.

DOSIS

0.5 % - 2.0 % dependiendo del sistema de polímero

(08/27/2014Rev1)/JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.