



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR 077

Aditivo de procesamiento

COMPOSICIÓN

Jabón metálico de ácido graso

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastillas beige
Contenido de Cenizas (% max.)	14.5
Punto de Goteo (°C)	97 - 109
Gravedad Específica	1.1
Contenido de Zinc (% max)	14.5
Comportamiento Fisiológico	Remitirse a la hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	Al menos 18 meses bajo condiciones normales de almacenamiento
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] TR 077 es un jabón de ácido graso de zinc de baja fusión (100°C versus 125°C) muy similar al Estearato de Zinc. La presentación en pastillas ofrece mejores condiciones de manejo, de mezclado y mejores condiciones de higiene industrial que el polvo. STRUKTOL[®] TR 077 puede ser utilizado en todos los productos en los que el estearato de zinc está presente, como ser: poliestireno, concentrados, termoendurecidos y algunas oléfinas

NIVELES DE ADICION

0.5 – 1.0 %

(01/12/2012Rev1)JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.