



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® TR 219

HOMOGENIZANTE/ COMPATIBILIZANTE CON UN LUBRICANTE DE PROCESO

COMPOSICIÓN

Mezcla propietaria.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastillas color amarillo
Punto de Goteo (°C)	105 - 120
Peso Específico (g/cm ³)	1.07
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsa de PE de 25 Kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL® TR 219 es una mezcla de un compatibilizante/ homogenizante con un lubricante de proceso que fue desarrollado para uso en compuestos de Nylon 6 y 6,6. El compatibilizante lo hace muy efectivo en el mezclado de cargas minerales y el lubricante le comparte mejor flujo y calidad de superficie a las partes finales. También es muy útil en compuestos que no llevan carga. Las mejoras que se pueden esperar al usar este aditivo son: mejor mezclado, mejor flujo y llenado del molde, mejor desmolde (en el caso de moldeo por inyección) y mejor calidad de superficie de las partes.

Struktol también introdujo STRUKTOL® TR 219 para su uso en compuestos de nylon 6 y 6,6; tanto en compuestos vírgenes como reciclados. También se ha encontrado eficaz en compuestos de poliéster (PET y PBT), especialmente reciclados, aplicaciones que contiene reciclados y en casos en que el compuesto de poliéster está contaminado con otros plásticos.

DOSIS

1.0 – 4.0%

(07/09/2015)ZMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.