



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR 229

HOMOGENIZANTE/ COMPATIBILIZANTE CON UN LUBRICANTE DE PROCESO

COMPOSICIÓN

Mezcla propietaria

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastillas o polvo color amarillo
Punto de Goteo (°C)	46 - 58
Peso Específico (g/cm ³)	1.01
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsa de PE de 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] TR 229 es una mezcla de un compatibilizante/ homogenizante con un lubricante de proceso que fue desarrollado para uso en compuestos de Nylon 6 y 6,6 y en policarbonato (PC) y mezclas de PC/ABS. El compatibilizante lo hace muy efectivo en el mezclado de cargas minerales y el lubricante le comparte mejor flujo y calidad de superficie a las partes finales. También es muy útil en compuestos que no llevan carga. Las mejoras que se pueden esperar al usar este aditivo son: mejor mezclado, mejor flujo y llenado del molde, mejor desmolde (en el caso de moldeo por inyección) y mejor calidad de superficie de las partes.

STRUKTOL[®] TR 229 es particularmente útil en el reciclado de poliamidas (Nylon 6 y 6,6) de PC y PC/ABS.

DOSIS

0.6 – 3.5%

(07/15/2013Rev1)JMB/JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.