



## Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE  
DATOS**

# **STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251**

## **AGENTE DE PROCESAMIENTO**

### **COMPOSICIÓN**

Mezcla compleja de oleoquímicos conteniendo mono y di amidas y un jabón metálico.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TIPICOS</b>
Aspecto	Esferas o pastillas color hueso a canela claro
Punto de Goteo (°C)	115 - 125
Peso Específico	.996
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 55 lb (25 kg)

### **RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN**

El STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251 es mezcla única de tensoactivos aniónicos e iónicos con un lubricante diseñado para aplicaciones donde es comúnmente usada la EBS (etilen bis-estearamida). Estas incluyen compuestos de ABS, PVC rígido para extrusión, concentrados de color y otras aplicaciones con alto contenido de carga (ej. polipropileno cargado con carbonato de calcio). El STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251 posee una funcionalidad superior sobre la EBS con propiedades de brillo similares.

### **DOSIS**

ABS, PVC & PS	0.5 – 2 %
Compuestos de Madera Plástico	1 – 3 %
Olefinas	< 0.5%

(02/17/2015)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.