



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] TR 255

AGENTE DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla compleja de oleoquímicos conteniendo amidas y un jabón metálico.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Perlas o pastillas color hueso a canela
Punto de Goteo (°C)	115 - 125
Peso Específico	1.0
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL[®] TR 255 es una mezcla única de tensoactivos y componentes lubricantes diseñado para aplicaciones donde es comúnmente usada la EBS (etilen bis-esteramida). Estas incluyen compuestos de ABS, PVC rígido para extrusión, concentrados de color y otras aplicaciones con alto contenido de carga como ser el polipropileno cargado con carbonato de calcio. El STRUKTOL[®] TR 255 posee una funcionalidad superior sobre la EBS con propiedades de brillo similares.

DOSIS

En ABS, PVC y PS generalmente se recomiendan niveles entre 1 – 2 %. Menos del 0.5 % es generalmente recomendado para olefinas.

(02/17/2015Rev1)CAS/JDC/abs

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.