



## Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE  
DATOS**

# STRUKTOL<sup>®</sup> V-EGS

**LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO – ADITIVO DE PROCESAMIENTO**

## **COMPOSICIÓN**

Diestearato de etilen glicol

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TÍPICOS</b>
Aspecto	Pastillas (pellets) o polvo blanco amarillento
Punto de Goteo (°C)	63 - 73
Peso Especifico (g/cm <sup>3</sup> )	0.93
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

## **RECOMENDACIONES DE USO**

STRUKTOL<sup>®</sup> V-EGS es un lubricante interno/externo muy compatible en compuestos de PVC rígido. Es particularmente útil para extrusión de perfiles para ventanas y puertas, “siding” y otros perfiles.

STRUKTOL<sup>®</sup> V-EGS además se utiliza en formulaciones para moldeo por inyección.

## **DOSIFICACIÓN**

Típicamente entre 0.5 – 1.5 ppc (partes por cien de resina)

(04/04/2016Rev1)JMB/JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.